



SOLID LAMINATE STRATIFIÉ MASSIF VOLKUNSTSTOF VOLLKUNSTSTOFF



21341SU Interior White



21161SU Ceramic



21027SU Irish Cream



22169SU Pale Grey



22062SU Tropical Bleu



22122SU Shore



21039SU Misty Grey



K008BS Light Select Walnut



K017BS Blonde Liberty Elm




1715BS Birch



0381BS Classic Beech



0854BS Wengé



9763BS Louisiana Wengé

EN - Standard: range of 13 colours. On demand, at a supplement and depending on the quantities: a wide range of colours is available.

FR - Standard: choix parmi 13 couleurs. Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix de couleurs.

NL - Standaard: keuze uit 13 kleuren. Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: ruime kleurkeuze.

DE - Standard: Wahl zwischen 13 Farben. Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: geräumiges Farbewahl.

EN - Technical specifications

solid laminate (in accordance with EN 438-4)	
Density	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1:2004)
Resistance to crack formation	≥ 4 (scale 1-5)
Resistance to staining	≥ 4 (scale 1-5)
Scratch resistance	≥ 3 (scale 1-5)
Bending resistance	≥ 80 MPa (ISO 178:2003)
Tensile resistance	≥ 60 MPa (ISO 527-2:1996)
Fire class	HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)
Hygiene	Antibacterial surface
Maintenance	The top can be cleaned with a soft cloth or warm moist kitchen paper. Stains can be removed by using warm soapsuds.

Standard range of 13 colours. The first 7 colours perfectly match the 12 colours of the solid wood, veneer and melamine.
On demand, at a supplement and depending on the quantities: a broad range of colours is available.

FR - Spécifications techniques

stratifié massif (conforme EN 438-4)	
Densité	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1:2004)
Résistance à la fissuration	≥ 4 (classe 1-5)
Résistance aux taches	≥ 4 (classe 1-5)
Résistance aux rayures	≥ 3 (classe 1-5)
Résistance en flexion	≥ 80 MPa (ISO 178:2003)
Résistance en traction	≥ 60 MPa (ISO 527-2:1996)
Réaction au feu	HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)
Hygiène	Surface antibactérienne
Entretien	L'entretien quotidien se fait facilement avec un chiffon doux. Pour les tâches rebelles, rincer à l'eau chaude et essuyer à l'aide d'un papier essui-tout. Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d'acier, savon noir), ni d'agents de blanchiment, de produits cirant, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels.

Standard: choix parmi 13 couleurs. Les 7 premières couleurs ont été adaptées aux 12 teintes bois massif, placage et mélamine.
Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix de plus de couleurs.

NL - Technische specificaties

volkunststof (conform EN 438-4)	
Densiteit	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1:2004)
Weerstand tegen scheurvorming	≥ 4 (Graad 1-5)
Weerstand tegen vlekken	≥ 4 (Graad 1-5)
Krasbestendigheid	≥ 3 (Graad 1-5)
Buigweerstand	≥ 80 MPa (ISO 178:2003)
Trekweerstand	≥ 60 MPa (ISO R527-2:1996)
Reactie bij brand	HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)
Hygiene	Bacteriëwerend oppervlak
Onderhoud	Het dagelijks onderhoud kan eenvoudig met behulp van een zachte doek. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: gebruik een geschikt reinigingsmiddel, spoel het oppervlak met warm water en goed afdrogen met keukenpapier. Gebruik nooit schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), bleekmiddelen, boenmiddelen, noch schoonmaakproducten die sterke basen, sterke zuren of zouten bevatten.

Standaard keuze uit 13 kleuren. De 7 structuurkleuren zijn volledig afgestemd op de 12 houtkleuren, finer en melamine.
Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: ruimere kleurkeuze.

DE - Technische Spezifikationen

Vollkunststoff (gemäß EN 438-4)	
Densität	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1:2004)
Rissfestigkeit	≥ 4 (Klasse 1-5)
Fleckenfestigkeit	≥ 4 (Klasse 1-5)
Kratzfestigkeit	≥ 3 (Klasse 1-5)
Biegefestigkeit	≥ 80 MPa (ISO 178:2003)
Zugwiderstand	≥ 60 MPa (ISO R527-2:1996)
Brennverhalten	HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)
Hygiene	Antibakterielle Oberfläche
Reinigung	Mit einem weichen Tuch kann die tägliche Reinigung einfach durchgeführt werden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken: Benutzen Sie ein geeignetes organisches Lösungsmittel, spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und reiben Sie alles gut ab mit einem Haushaltspapier. Benutzen Sie nie Scheuermittel (Scheuermittel, Stahlwolle, schwarze Seife), Bleichmittel, Poliermittel. Benutzen Sie auch keine Reinigungsmittel, die starke Basen, Säuren oder stark sauren Salzen enthalten.

Standard: Wahl zwischen 13 Farben. Die ersten 7 Farben sind völlig in Einklang mit den 12 Farben von Holz, Furnier und Melaminharz.
Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: höheres Farbewahl.

EN - Partnership between Haelvoet and Kronospan preferred supplier of solid laminate.

FR - Partenariat entre Haelvoet et Kronospan, fournisseur privilégié de stratifié massif.

NL - Samenwerking tussen Haelvoet en Kronospan, voorkeursleverancier van volkunststof.

DE - Zusammenarbeit zwischen Haelvoet und Kronospan, Vorzugslieferant von Vollkunststoff.